

牌号：DP-8135T
产品说明

全生物降解改性树脂，吹膜专用料

特点及应用领域

材料抗拉强度高，延展性强，印刷性能佳，可完全降解，天然抗静电。应用于工业包装袋等膜袋类制品

典型性能

测试项目	测试条件	测试标准	单位	参考值
基本物性				
比重	/	ISO 1183	g/cm ³	1.3
熔体流动速率	190°C, 2.16kg	GB/T 3682	g/10min	3
机械性能				
拉伸强度	23°C, 50mm/min	ISO 527	MPa	19
断裂伸长率	23°C, 50mm/min	ISO 527	%	500

薄膜性能

测试项目	测试条件	测试标准	单位	参考值
基本物性				
厚度			mm	0.03
机械性能				
拉伸强度 (纵向)	23°C, 500mm/min	ISO 527	MPa	30
断裂伸长率 (纵向)	23°C, 500mm/min	ISO 527	%	250
最大力 (纵向)	23°C, 500mm/min	ISO 527	N	6
撕裂强度 (纵向)	23°C, 200mm/min	QB/T 1130	N/mm	115
拉伸强度 (横向)	23°C, 500mm/min	ISO 527	MPa	22
断裂伸长率 (横向)	23°C, 500mm/min	ISO 527	%	420
最大力 (横向)	23°C, 500mm/min	ISO 527	N	5
撕裂强度 (横向)	23°C, 200mm/min	QB/T 1130	N/mm	110

建议加工条件

干燥温度		°C	80
干燥时间		h	2-4
吹膜温度		°C	145-165

注：该典型物性不作为销售规范