

**牌号：DP-5525****产品说明**

全生物降解改性树脂，耐热吸管专用料

**特点及应用领域**

材料耐高温，力学性能优异，可完全降解；制品不易变形；符合 DIN 认证、EN13432、GB4806.7、FDA 检测标准。应用于奶茶管、耐热吸管等一次性吸管制品

**典型性能**

测试项目	测试条件	测试标准	单位	参考值
<b>基本物性</b>				
比重	/	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1.35
熔体流动速率	190°C, 2.16kg	GB/T 3682	g/10min	4.5
<b>机械性能</b>				
拉伸强度	23°C, 50mm/min	ISO 527	MPa	31
断裂伸长率	23°C, 50mm/min	ISO 527	%	15
热变形温度	/	GB/T 1634	°C	65
弯曲强度	23°C, 2mm/min	GB/T 9341	N/mm <sup>2</sup>	71
缺口冲击强度	23°C, 2.75J	GB/T 1843	KJ/m <sup>2</sup>	6.86
<b>建议加工条件</b>				
干燥温度			°C	80
干燥时间			h	4-6
加工温度			°C	165-185

注：该典型物性不作为销售规范