

EP061010NC002 技术数据表 (TDS)

COCOON ABS-Vine(HS)

COCOON ABS-Vine(HS)是一款支持开放式环境下高速打印的 ABS 材料，因其具备高流动性及低热容量的特点，可实现材料的快速熔融及冷却，有效保证高速打印下的细节效果，在高速打印机上的打印速度可达 200mm/s，打印制件的耐热温度可达 80~82℃，兼顾打印效率、打印性能、耐热性能及操作的便捷性，同时具备优异的机械性能和可靠的尺寸稳定性，广泛应用于玩具积木、电子电气外壳部件、工业零件、工装夹具等。

第一部分 注塑样件性能

测试项目	测试条件	测试标准	单位	参考值
基本物性				
比重	23℃	GB/T 1033	g/cm3	1.11
机械性能				
拉伸强度	5mm/min	GB/T 1040.2	MPa	40
断裂伸长率	5mm/min	GB/T 1040.2	%	10
弯曲强度	2mm/min	GB/T 9341	MPa	60
弯曲模量	2mm/min	GB/T 9341	MPa	2400
缺口冲击强度	1J	GB/T 1843	kJ/m2	4

备注：该典型物性不作为销售规范

第二部分 打印样件性能

测试项目	测试条件	测试标准	单位	参考值
机械性能				
拉伸强度 X-Y	50mm/min	GB/T 1040.2	MPa	45
拉伸强度 X-Z	50mm/min	GB/T 1040.2	MPa	26
弯曲强度	2mm/min	GB/T 9341	MPa	63
弯曲模量	2mm/min	GB/T 9341	MPa	2200
缺口冲击强度	2.75J	GB/T 1843	kJ/m2	4
热性能				
热变形温度	0.45MPa	GB/T 1634	°C	82

备注：所有样条在以下条件下打印：打印温度= 270°C, 打印速度= 150 mm/s, 底板 85°C, 填充= 100%,喷嘴直径= 0.4mm



测试样条打印轨迹方向(Z)



测试样条打印轨迹方向(X-Y)

第三部分 建议打印参数

参数	设置
打印温度	260-290°C
底板温度	80-90°C
底板材质	玻璃、PEI、弹簧钢板
底层打印温度	/
封箱打印	支持开放式，若封箱效果更佳
打印速度	100-200mm/s
烘干条件	60°C, 4h

免责声明：

本数据表中给出的数值仅供参考和比较。它们不应用于设计规范或质量控制。实际值可能会随打印条件而变化。印刷部件的最终使用性能不仅取决于材料，还取决于部件设计、环境条件、打印条件等。产品规格如有变动，恕不另行通知。

每个用户负责确定预期用途的安全性、合法性、技术适用性和处置回收。除非另行声明，否则 JIANYU 对任何用途或应用的适用性不作任何保证。对于在任何应用中使用 JIANYU 材料造成的任何损害、伤害或损失，JIANYU 概不负责。